

SCHEMA TECNICA

TERMO-TRATTATO FRASSINO

Doghe per pavimentazione Outdoor in legno massiccio, termo-trattato, piallato, di provenienza Europea con certificazione PEFC.

DIMENSIONI

- PROFILI: pieno e/o scanalato
- SPESSORI STANDARD: 21 mm
(su richiesta 25 mm)
- LARGHEZZE STANDARD: 115-120-130 mm
(su richiesta 150 mm)
- LUNGHEZZE STANDARD: da 2000 a 2400 mm
- FINITURA : Liscia, zigrinato standard,
zigrinato large



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il processo di trattamento termico si effettua sottoponendo il legno ad alte temperature fino ad un massimo di 250°C, in apposito forno costruito in acciaio inossidabile, in atmosfera controllata priva di ossigeno, senza l'uso di sostanze chimiche, inducendo esclusivamente calore, vapore e acqua. Il termo-trattamento modifica la struttura chimica dell'essenza legnosa, variandone le proprietà fisiche e meccaniche; l'alta temperatura infatti determina il deterioramento della componente legnosa più reattiva all'acqua, riducendo in tal modo la possibilità che l'essenza subisca ritiri e rigonfiamenti o fessurazioni. Il materiale assume una colorazione marrone caffè tostato, a seconda dell'intensità della temperatura, e ottima stabilità dimensionale. Vengono migliorate le caratteristiche di durabilità che risultano simili a quelle dei migliori legni tropicali, rendendolo in tal modo adatto a resistere a qualsiasi clima, possiede ottima resistenza all'attacco da parte di insetti, muffe e funghi, in sintesi ottimale per l'uso esterno. Il termo-trattamento non impedisce al legno di ingrigire, pertanto, così come per qualsiasi altro legno, un'applicazione di olio oppure impregnante naturale o a base solvente è necessaria per preservare il colore. Ad ogni modo l'ingrigimento non pregiudica la durabilità del legno. Il pavimento per esterni a doghe viene installato in modalità flottante con sottostruttura composta da listelli in alluminio o legno termo-trattato e clips a scomparsa in acciaio inox (oppure viti a vista).

Provenienza materia prima	Europa
Denominazione	Frassino termo-trattato
Tessitura	Media
Grado di umidità	5-8% termo-trattamento 220°C
Massa volumetrica	Circa 560 kg/m ³
Stabilità dimensionale	Ottima
Durabilità rispetto funghi e muffe (uni cen/ts 15083-1/2005)	Classe 2: durabile
Carico di rottura e resistenza a flessione	21mm = 38,8 N/mm ² /5,6 n/mm ²
Resistenza all'urto	Media